



ÕLITATUD PUITPÕRANDATE HOOLDUSJUHEND

Põranda hooldusõlitamise ja puhastamise sagedus sõltub põranda kasutuskooormusest. Ühiskondlikus kasutuses ruumide põrandaid on soovitatav õlitada kahel esimesel aastal vähemalt 2 - 3 korda aastas. Hiljem võib hooldusõlitust teha pikema aja tagant, kuid lähtuda tuleb põrandate reaalsest kasutuskooormusest ja kaitsekihi kulumisest. Kodustes tingimustes tuleb esmane hooldusõlitus teostada esimese aasta jooksul pärast paigaldamist ning edaspidi hinnata vajadust vastavalt ekspluatatsioonile ja kaitsekihi kulumisele.

Igapäevane hooldamine

Õlitatud või õlivahatatud puitpindade igapäevast hooldust tehakse niiske lapi või tolmuimejaga. Puhastamiseks ei tohi kasutada tugevaid leeliselisi ega happelisi puhastusvahendeid. Osmo on välja töötanud spetsiaalsed hooldusvahendid õlitatud puitpindadele ja neid tooteid kasutades on tagatud kvaliteetne hooldus ja põranda hea välimus. Niiskeks puhastamiseks kasutatakse Osmo Wisch Fix pesuvahendit, mida lisatakse pesuvee hulka. Wisch Fix sobib regulaarseks puhastamiseks ja doseerimisjuhise on pakendil. Veenduge, et põrand ei jää liialt pikalt märjaks, sest liigne pesuvesi põrandal võib tekitada pöördumatuid niiskuskahjustusi.

Parketi kaitsmine

Põranda kaitsmiseks mustuse ja näiteks liiva eest, kasuta mõlemal pool välisust pori- ja tolmuimatte. Kriimustuste vältimiseks paigalda mööblialgade alla viltpadjakesed. Võimaliku niiskuskahjustuse vältimiseks soovitage lillepottide all kasutada aluseid. Vahetage regulaarselt lillepottide asukohta, et vältida UV kiirgusest tingitud toonierinevuse teket. Ratastega toolide all kasutage põranda kaitsmiseks spetsiaalset matti või muid aluseid. Vedeliku sattudes parketile tuleb kahjustuste vältimiseks põrand võimalikult kiiresti kuivatada.

Hooldusõlitus

[Hooldusõlituse parima tulemuse saavutamiseks küsi pakkumist toomas@tomliner.ee](mailto:toomas@tomliner.ee)

Hooldusõlitust on võimalik teostada kas käsitsi või poleermasinaga. Hooldusõlitusele eelnevalt puhastage põrand lahtisest mustusest kasutades tolmuimejat või harja. Enne õlitamist peske põrand kasutades pesuvees hooldusvahendit Osmo Wisch-Fix. Veenduge, et põrand on peale puhastamist täiesti kuiv.

Hooldusõlitus pintsli või rulliga - Põranda käsitsi õlitamisel kasutage selleks tugevate harjastega pintsli. Valige töö teostamise suund nii, et lõpetaksite ukse juures ja ei astuks värskelt õlitatud pinnale. Valage Osmo õlivaha värvialusele, kandke õli pintsli või rullile ning hõõruge õli õhukeses kihis piki puusüüd ühtlaselt põrandale. Jälgige hoolikalt, et põrandale ei satuks korraga liiga palju õli. Samuti planeerige töö tempo nii, et õlitamine on võimalik teostada ühes osas. Kui õli osal põrandal kuivab ja hiljem samast kohast tööd jätkata, siis jääb sellest põrandale silmaga eristatav jätkukoht.

Hooldusõlitus masinaga - Poleermasinaga õlitades soovitame kasutada valget poleervilti ja Osmo värvitut õlivaha. Kui teil on põrand toonitud valge õliga, soovitame kasutada valge pigmendiga hooldusõli. Valage veidi õli põrandale ning kasutades poleermasinat, kandke hooldusõli ühtlase õhukese kihina põrandale. Veenduge, et põrandale ei jää üleliigset õli.

Toonõlitatud põrandad - Üldjuhul toimub värvilise puitpõranda hooldusõlitamine ja puhastamine samamoodi nagu värvitu õliga õlitatud põranda korral.

Toonitud õlidega õlitatud põrandate korral peaks jälgima, et värvitu õlikihi kulumine ei ulatuks toonitud kihini. Kui see on siiski juhtunud tuleb teha ka värviparandusi. Selleks soovitame võtta toonitud õlivaha ja segada värvitu õlivahaga vahekorras 1 osa toonõli/10 osa värvitule. Kui toonitud põrand on saanud tugevalt kahjustada ja puidu pinnas on suured kriimustused, siis värviparanduste korral jääb parandatud koht silmaga eristatav, kuid võib aja jooksul ühtlustuda.

Toonitud põranda hooldamisel on soovituslik pöörduda maaletooja poole või tellida töö asjatundjatelt.

Hooldusõlituse järgselt - Põranda kuivamisaeg on 12 - 24 tundi ning sel ajal ei tohi põrandale astuda. Ruume tuleb kuivamise ajal korralikult tuulutada/ventileerida, et tagada õli korralik kuivamine. Õlivaha lõplik valmimine toimub umbes kuu jooksul pärast põranda õlitamist. Ettevaatust näiteks mööbli nihutamisel, sest vahetult pärast hooldusõlitust tekivad kriimustused põrandale hõlpsamalt. Samuti peab olema ruumis õhutemperatuur 18

- 24°C. Õlitamise ajaks ei pea olema põrandaküte välja lülitatud. Hooldusõlituse sagedus sõltub ruumide otstarbest ja kasutuskooormusest. Näiteks köök ja koridor, mis on suurema koormusega ruumid, vajavad hooldust tihemini, kui näiteks magamistoa põrand.

Plekkide eemaldamine

Tugevate plekkide eemaldamiseks on tootevalikus puhastusvahend Osmo Spray, mis kantaske puidule pihustiga. Peale puhastusvaha pealekandmist lastakse ainel 5-10 minutit toimida, seejärel pind puhastatakse puhta lapiga. Kui plekk jääb endiselt puidule, siis soovitame musta kohta hõõruda punase poleervildiga, et mustus pinnalt lahti saada. Seejärel tuleb pind uuesti lapiga puhastada, et lahtine mustus eemaldada. Kandke puhastatud pinnale uus kiht värvitut õlivaha. Liiga tugeval hõõrumisel poleervildiga võib parandatud koht jääda eristatav, kuid võib aja jooksul ühtlustuda.

Sisekliima tingimused

Puit on looduslik materjal ning vajab stabiilseid sisekliima tingimusi. Kui ruumis hoida kindlaid tingimusi, siis ei teki puidus juhitamatuid reaktsioone (nt. puidu kahanemine/paisumine/kaardumine/pragunemine), mis võivad olla pöördumatu iseloomuga.

- Ruumi õhutemperatuur: 18-24 °C
- Põranda pinnatemperatuur: 18-27°C
- Põranda pinnatemperatuuri muutus võib ööpäevas olla maksimaalselt 3°C.
- Ruumi suhteline õhuniiskus: 40-60%